



Vyhlásenie o parametroch č. ABT017

1. Obchodný názov výrobku

AC 8 O 50/70; II; 03/2018

2. Asfaltový betón sa používa na stavbu obrusnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek IV. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, na mostných vozovkách a na letiskách.

3. Výrobca:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Výrobňa:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

4. Výrobca nemá zástupcu na trhu

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: Systém 2+

6. a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480-CPR-0039 vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

Skúška typu číslo 03/2018 v spracovaní podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sita (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná specifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrntosť	Horné sito D	8	98,0	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2 EN 933-1	14/AZM/AL/2018 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	67,0			
	2 mm	2	45,0			
	Charakteristické drobné sito	0,5	25,0			
	63 mikrónov	0,063	9,5			
Obsah asfaltu		B	5,6		EN 12697-1	14/AZM/AL/2018 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	5,6		EN 13108-1	14/AZM/AL/2018 ¹⁾
Podstatná vlastnosť		Trieda/hodnota			Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 4,5} (4,5 %)			EN 12697-8	06/AZM/BV/2018 ¹⁾
	Min.	V _{min 2,5} (2,5 %)				
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni		Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	140°C			
Minimálne percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom (%)	Max.	VFB _{max 83} (83 %)			EN 12697-8	06/AZM/BV/ ¹⁾
	Min.	VFB _{min 72} (72 %)				
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSr		ITSr _{70,0} (70,0%)			EN 12697-12	07/AZM/BV/ ¹⁾
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min.	S _{min NR}			EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave		EG-NR			EN 12697-24 metóda D	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek VUIS – CESTY s r. o. Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) v mene výrobcu:

Meno a funkcia :

V Bratislave dňa 01.03.2018

V Bratislave 01.03.2018

Pečiatka
Podpis
Ján Melúch
Konateľ

**Skúška typu asfaltovej zmesi
č.: 03/2018**

Vypracovanej v zmysle STN EN 13108-20 2007/AC:2010 Asfaltové
zmesi. Požiadavky na materiál. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava



Výrobňa: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Označenie v zmysle normy:

AC 8 obrusná 50/70

Technické špecifikácie:

**EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiál. Časť 1: Asfaltový betón**

Skúška typu	
Vypracoval	VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
Evid. číslo ST lab.	č.: 03:2018
Dátum	28. 02. 2018 / Výtlačok č. 1
Podpis zástupcu laboratória a pečiatka	
Schválenie skúšky typu výrobcom	
Evid. číslo ST u výrobcu	ABT017
Obchodný názov výrobku u výrobcu	AC8050/70, 11.03/2018
Dátum	1. 3. 2018
Podpis zástupcu výrobcu a pečiatka	

Táto ST obsahuje celkom 5 strán a prílohy. Rozmnožovať a používať s výhradným súhlasom jej vlastníka.



Vyhlásenie o parametroch č. ABT003

1. Obchodný názov výrobku

AC 16 L 50/70; II; 02/2018

2. Asfaltový betón sa používa na stavbu ložnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek IV. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, na mostných vozovkách a na letiskách.

3. Výrobca:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Výrobňa:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

4. Výrobca nemá zástupcu na trhu

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: Systém 2+

6. a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma: EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480-CPR-0039 vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

Skúška typu číslo 02:2018 v spracovaná podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Podstatná vlastnosť		Veľkosť síta (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrntosť	Horné sito D	16	98,0	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2 EN 933-1	11/AZM/AL/2018 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	8	66,0			
	2 mm	2	30,0			
	Charakteristické drobné sito	0,5	13,0			
	63 mikrónov	0,063	7,5			
Obsah asfaltu		B	4,4		EN 12697-1	11/AZM/AL/2018 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	4,4		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota		Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť		Max.	V _{max 6,0} (6,0 %)		EN 12697-8	04/AZM/BV/2018 ¹⁾
		Min.	V _{min 4,0} (4,0 %)			
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni		Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	140°C			
Minimálne percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom (%)		Max.	VFB _{max 74} (74 %)		EN 12697-8	04/AZM/BV/2018 ¹⁾
		Min.	VFB _{min 60} (60 %)			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSr			ITSr ₇₀ (70%)		EN 12697-12	04/AZM/BV/2018 ¹⁾
Tuhosť		Max.	S _{max NR}		EN 12697-26 metóda B	-
		Min.	S _{min NR}		EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave			E _{G-NR}		EN 12697-24 metóda D	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek VUIS – CESTY s r. o. Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.


Podpisal (-a) v mene výrobcu:

Meno a funkcia :

V Bratislave 01.03.2018

V Bratislave 01.03.2018

Pečiatka
Podpis
Ján Melúch
Konateľ



Skúška typu asfaltovej zmesi č.: 02/2018

Vypracovanej v zmysle STN EN 13108-20 2007/AC:2010 Asfaltové
zmesi. Požiadavky na materiál. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava


Výrobňa: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Označenie v zmysle normy:

AC 16 ložná 50/70

Technické špecifikácie:

**EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiál. Časť 1: Asfaltový betón**

Skúška typu	
Vypracoval	VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
Evid. číslo ST lab.	č.: 02:2018
Dátum	28. 02. 2018
Podpis zástupcu laboratória a pečiatka	
Schválenie skúšky typu výrobcom	
Evid. číslo ST u výrobcu	ABT 003
Obchodný názov výrobku u výrobcu	AC 16 L 50/70. 11/02/2018
Dátum	01. 03. 2018
Podpis zástupcu výrobcu a pečiatka	

Táto ST obsahuje celkom 5 strán a prílohy. Rozmnožovať a šíriť s výhradným súhlasom jej vlastníka.



Vyhlásenie o parametroch č. ABT020

1. Obchodný názov výrobku

AC 22 P 50/70; II; 04/2018

2. Asfaltový betón sa používa na stavbu ložnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek IV. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, na mostných vozovkách a na letiskách.

3. Výrobca:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1,831 04 Bratislava

Výrobňa:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

4. Výrobca nemá zástupcu na trhu

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: Systém 2+

6. a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma: EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480-CPR-0039 vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

Skúška typu číslo 04/2018 v spracovaná podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sita (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške	
Zrnitosť	Horné sito D	22,4	97,0	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2 EN 933-1	17/AZM/AL/2018 ¹⁾	
	D/2 alebo char. hrubé sito	11,2	68,0				
	2 mm	2	27,0				
	Charakteristické drobné sito	0,5	13,0				
	63 mikrónov	0,063	8,0				
Obsah asfaltu		B	4,0		EN 12697-1	17/AZM/AL/2018 ¹⁾	
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	4,0		EN 13108-1	-	
Podstatná vlastnosť		Trieda/hodnota			Skúšobná norma	Protokol o skúške	
Medzerovitosť	Max.	V _{max 7,0} (7,0 %)			EN 12697-8	08/AZM/BV/2018 ¹⁾	
	Min.	V _{min 4,0} (4,0 %)					
Najvyššia teplota zmesi vo výrobní		Max.	180°C		EN 13108-1	-	
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	140°C				
Minimálne percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom (%)	Max.	VFB _{max 77} (77 %)			EN 12697-8	08/AZM/BV/2018 ¹⁾	
	Min.	VFB _{min 60} (60 %)					
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSR			ITSR _{80,1} (80,1%)		EN 12697-12	08/AZM/BV/2018 ¹⁾	
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-	
	Min.	S _{min NR}			EN 12697-26 metóda B	-	
Odolnosť proti únave			E6-NR		EN 12697-24 metóda D	-	

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek VUIS – CESTY s r. o. Bratislava.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) v mene výrobcu:

Meno a funkcia :

V Bratislave dňa 01.03.2018

V Bratislave 01.03.2018

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Pečiatka
Podpis
Ján Melúch
Konateľ



**Skúška typu asfaltovej zmesi
č.: 04/2018**

Vypracovanej v zmysle STN EN 13108-20 2007/AC:2010 Asfaltové
zmesi. Požiadavky na materiál. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Výrobňa: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Označenie v zmysle normy:

AC 22 podkladová 50/70

Technické špecifikácie:

**EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiál. Časť 1: Asfaltový betón**

Skúška typu	
Vypracoval	VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
Evid. číslo ST lab.	č.: 04/2018
Dátum	28. 02. 2018, Príloha č. 1
Podpis zástupcu laboratória a pečiatka	
Schválenie skúšky typu výrobcom	
Evid. číslo ST u výrobcu	ABT020
Obchodný názov výrobku u výrobcu	AC 22 P 50/70. 11.04/2018
Dátum	01.03. 2018
Podpis zástupcu výrobcu a pečiatka	

Táto ST obsahuje celkom 5 strán a prílohy. Rozmnožovať a používať
s výhradným súhlasom jej vlastníka.



Vyhlasenie o parametroch č. AB 0008

1. Obchodný názov výrobku

AC 16 L PMB 45/80-75; I;47/2017

2. Asfaltový betón sa používa na stavbu ložnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek I. až III. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, na mostných vozovkách a na letiskách.

3. Výrobca:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Výrobňa

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

4. Výrobca nemá zástupcu na trhu

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: Systém 2+

6. a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma: EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480-CPR-0039 vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

Skúška typu číslo 47/2017 v spracovaná podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Podstatná vlastnosť		Veľkosť síta (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná specifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrnnosť	Horné sito D	16	98,0	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2 EN 933-1	203/AZM/AL/2017
	D/2 alebo char. hrubé sito	8	63,0			
	2 mm	2	27,0			
	Charakteristické drobné sito	0,5	13,0			
	63 mikrónov	0,063	7,0			
Obsah asfaltu		B	4,4		EN 12697-1	203/AZM/AL/2017
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	4,4		EN 13108-1	203/AZM/AL/2017
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota		Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 6,0} (6,0 %)			EN 12697-8	129/AZM/BV/2017
	Min.	V _{min 3,5} (3,5 %)				
Najvyššia teplota zmesi vo výrobe		Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	140°C			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSR			ITSR ₇₀ (70%)		EN 12697-12	130/AZM/BV/2017
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD _{AI}			PRD _{3,0} (3,0%)		EN 12697-22+A1	206/AZM/BV/2017
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS _{AI}			WTS _{AI} 0,07(0,07)		EN 12697-22+A1	206/AZM/BV/2017
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min.	S _{min NR}			EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave			E _{6-NR}		EN 12697-24 metóda D	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

1) Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek VUIS – CESTY s r. o. Bratislava

2)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) v mene výrobcu:

Meno a funkcia :

V Bratislave, dňa 29.08.2017

V Bratislave 29.08.2017

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Pečiatka
Podpis
Ján Melúch
Konateľ

Skúška typu asfaltovej zmesi č.: 47/2017

Vypracovanej v zmysle STN EN 13108-20 2007/AC:2010 Asfaltové
zmesi. Požiadavky na materiál. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava



Výrobňa: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Označenie v zmysle normy:

AC 16 ložná PMB 45/80-75

Technické špecifikácie:

**EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiál. Časť 1: Asfaltový betón**

Skúška typu	
Vypracoval	VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
Evid. číslo ST lab.	č.: 47/2017
Dátum	28.08.2017, Výtlačok č. 2
Podpis zástupcu laboratória a pečiatka	
Schválenie skúšky typu výrobcom	
Evid. číslo ST u výrobcu	AB0008
Obchodný názov výrobku u výrobcu	AC 16 L PMB 45/10-75, 1; 47/2017
Dátum	29.08.2017
Podpis zástupcu výrobcu a pečiatka	

Táto ST obsahuje celkom 6 strán a prílohy. Rozmnožovať a šíriť s výhradným súhlasom jej vlastníka.



Vyhlásenie o parametroch č. AB0010

1. Obchodný názov výrobku

AC 22 L PMB 45/80-75; I; 10/2014

2. Asfaltový betón sa používa na stavbu ložnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek I. až III. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, na mostných vozovkách a na letiskách.

3. Výrobca:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Výrobňa :

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

4. Výrobca nemá zástupcu na trhu

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: Systém 2+

6. a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma: EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480-CPR-0039 vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

Skúška typu číslo 10/2014 v spracovaná podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sita (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná specifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrinitosť	Horné sito D	22,4	98,0	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2 EN 933-1	213/AZM/AL/2014 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	11,2	70,0			
	2 mm	2	24,0			
	Charakteristické drobné sito	0,5	14,0			
	63 mikrónov	0,063	6,6			
Obsah asfaltu		B	4,2		EN 12697-1	213/AZM/AL/2014 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	4,2		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota		Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 7,0} (7,0 %)			EN 12697-8	112/AZM/BV/2014 ¹⁾
	Min.	V _{min 3,5} (3,5 %)				
Najvyššia teplota zmesi vo výrobe		Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	140°C			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSR			ITSR ₇₀ (70%)		EN 12697-12	113/AZM/BV/2014 ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD _{AIR}			PRD _{3,0} (3,0%)		EN 12697-22+A1	216/AZM/AL/2014 ¹⁾
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS _{AIR}			WTS _{AIR 0,07} (0,07)		EN 12697-22+A1	216/AZM/AL/2014 ¹⁾
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min.	S _{min NR}			EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave			E _{6-NR}		EN 12697-24 metóda D	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium na skúšanie stavebných materiálov a vozoviek VUIS – CESTY s r. o.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) v mene výrobcu:

Meno a funkcia :

V Bratislave dňa :02.01.2015

V Bratislave 02.01.2015

Pečiatka
Podpis
Ján Melúch

Konateľ



Skúška typu asfaltovej zmesi č.: 10/2014

Vypracovanej v zmysle STN EN 13108-20 2007/AC:2010 Asfaltové
zmesi. Požiadavky na materiál. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava



Výrobňa: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Obchodný názov výrobku:

AC 22 ložná PMB 45/80-75; I, 10/14

Technické špecifikácie:

**STN EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiál. Časť 1: Asfaltový betón**

Skúška typu	
Vypracoval	VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
Evid. číslo ST lab.	č.: 10/2014
Dátum	04.11.2014; Doplnok 19.12.2014
Podpis zástupcu laboratória a pečiatka	
Schválenie skúšky typu výrobcem	
Evid. číslo ST u výrobcu	AB 0010
Dátum	02.01.2015
Podpis zástupcu výrobcu a pečiatka	

Táto ST obsahuje celkom 5 strán a prílohy. Rozmnožovať
s výhradným súhlasom jej vlastníka.

en



Vyhlasenie o parametroch č. ABT018

1. Obchodný názov výrobku

AC 11 O 50/70; II; 01/2018

2. Asfaltový betón sa používa na stavbu obrusnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek IV. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, na mostných vozovkách a na letiskách.
3. Výrobca:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Výrobňa:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

4. Výrobca nemá zástupcu na trhu
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: Systém 2+
6. a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008
b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480-CPR-0039 vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008
Skúška typu číslo 01/2018 v spracovaná podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sita (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrornosť	Horné sito D	11,2	98,0		EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2 EN 933-1
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	55,0			
	2 mm	2	37,0			
	Charakteristické drobné sito	0,5	17,0			
	63 mikrónov	0,063	9,0			
Obsah asfaltu		B	5,4	EN 12697-1		08/AZM/AL/2018 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	5,4	EN 13108-1		08/AZM/AL/2018 ¹⁾
Podstatná vlastnosť		Trieda/hodnota		Skúšobná norma		Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 4,5} (4,5 %)		EN 12697-8		09/AZM/AL/2018 ¹⁾
	Min.	V _{min 2,5} (2,5 %)				
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni		Max.	180°C	EN 13108-1		-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	140°C			
Minimálne percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom (%)	Max.	VFB _{max 86} (86 %)		EN 12697-8		02/AZM/BV/ ¹⁾
	Min.	VFB _{min 72} (72 %)				
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSr		ITSr _{82,9} (82,9%)		EN 12697-12		02/AZM/BV/ ¹⁾
Tuhosť	Max.	S _{max NR}		EN 12697-26 metóda B		-
	Min.	S _{min NR}		EN 12697-26 metóda B		-
Odolnosť proti únave		EG-NR		EN 12697-24 metóda D		-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek VUIS – CESTY s r. o. Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) v mene výrobcu:

Meno a funkcia :

V Bratislave dňa 01.03.2018

V Bratislave 01.03.2018

Pečiatka
Podpis
Ján Melúch
Konateľ

0.

②

**Skúška typu asfaltovej zmesi
č.: 01/2018**

Vypracovanej v zmysle STN EN 13108-20 2007/AC:2010 Asfaltové
zmesi. Požiadavky na materiál. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava


Výrobňa: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Označenie v zmysle normy:

AC 11 obrusná 50/70

Technické špecifikácie:

**EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiál. Časť 1: Asfaltový betón**

Skúška typu	
Vypracoval	VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
Evid. číslo ST lab.	č.: 01/2018
Dátum	28. 02. 2018 / Výtlačok č. 1
Podpis zástupcu laboratória a pečiatka	
Schválenie skúšky typu výrobcom	
Evid. číslo ST u výrobcu	ABT018
Obchodný názov výrobku u výrobcu	AC 11 050/70. 11.01/2018
Dátum	01.03. 2018
Podpis zástupcu výrobcu a pečiatka	

Táto ST obsahuje celkom 5 strán a prílohy. Rozmnožová sa s výhradným súhlasom jej vlastníka.



Vyhlásenie o parametroch č. ABT 007

1. Obchodný názov výrobku

AC 11 O PMB 45/80-75; I; 01/2015

2. Asfaltový betón sa používa na stavbu obrusnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek I. až III. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, na mostných vozovkách a na letiskách.

3. Výrobca:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Výrobňa:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

4. Výrobca nemá zástupcu na trhu

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: Systém 2+

6. a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480-CPR-0039 vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

Skúška typu číslo 01/2015 v spracovaná podľa EN 13108-20:2006

Podstatná vlastnosť		Veľkosť síta (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrornosť	Horné sito D	11,2	94,0	EN 13108-2:2006, EN 13108-2:2006/AC:2008	EN 933-1	175/AZM/AL/2015 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	50,0			
	2 mm	2	33,0			
	Charakteristické drobné sito	0,5	15,0			
	63 mikrónov	0,063	7,7			
Obsah asfaltu		B	5,4		EN 12697-1	175/AZM/AL/2015 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	5,4		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota		Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 4,5} (4,5 %)			EN 12697-8	119/AZM/BV/2015 ¹⁾
	Min.	V _{min 2,5} (2,5 %)				
Najvyššia teplota zmesi vo výrobe		Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	160°C			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITS _R			ITS _{R80} (80%)		EN 12697-12	120/AZM/BV/2015 ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD _{AI_R}			PRD _{5,0} (5,0%)		EN 12697-22+A1	178/AZM/AL/2015 ¹⁾
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS _{AI_R}			WTS _{AI_R 0,07} (0,07)		EN 12697-22+A1	178/AZM/AL/2015 ¹⁾
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min.	S _{min NR}			EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave			E _{6-NR}		EN 12697-24 metóda D	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek VUIS – CESTY s r. o. Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) v mene výrobcu:

Meno a funkcia :

V Bratislave 31.07.2015

V Bratislave 31.07.2015

Pečiatka
Podpis
Ján Melúch
Konateľ

**Skúška typu asfaltovej zmesi
č.: 01/2015**

Vypracovanej v zmysle STN EN 13108-20 2007/AC:2010 Asfaltové
zmesi. Požiadavky na materiál. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava



Výrobňa: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Obchodný názov výrobku:

AC 11 obrušná PMB 45/80-75; I, 01/15

Technické špecifikácie:

**STN EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiál. Časť 1: Asfaltový betón**

Skúška typu	
Vypracoval	VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
Evid. číslo ST lab.	č.: 01/2015, Výtlačok č. 1
Dátum	28. 07. 2015
Podpis zástupcu laboratória a pečiatka	
Schválenie skúšky typu výrobcou	
Evid. číslo ST u výrobcu	ABT 007
Dátum	31.07.2015
Podpis zástupcu výrobcu a pečiatka	

Táto ST obsahuje celkom 5 strán a prílohy. Rozmnožovať a šíriť možno len
s výhradným súhlasom jej vlastníka.



Vyhlásenie o parametroch č. ABT 021

1. Obchodný názov výrobku

SMA 11 PMB 45/80-75; 11/2018

2. Asfaltový betón sa používa na stavbu obrusnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek I. až III. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, na mostných vozovkách a na letiskách.

3. Výrobca:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Výrobňa:

Pittel + Brausewetter s r. o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

4. Výrobca nemá zástupcu na trhu

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: Systém 2+

6. a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2010

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480-CPR-0039 vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2010
Skúška typu číslo 11/2018 v spracovaná podľa EN 13108-5:2006

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sita (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrornosť	Horné sito D	11,2	98,0	EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2010	EN 933-1	20/AZM/AL/2018 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	43,0			
	2 mm	2	31,0			
	Charakteristické drobné sito	0,5	17,0			
	63 mikrónov	0,063	9,1			
Obsah asfaltu		B	6,4		EN 12697-1	20/AZM/AL/2018 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	6,4		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota		Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 4,5} (4,5 %)			EN 12697-8	10/AZM/BV/2018 ¹⁾
	Min.	V _{min 2,5} (2,5 %)				
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni		Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	160°C			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSR			ITSR ₈₀ (80%)		EN 12697-12	11/AZM/BV/2018 ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD _{AIR}			PRD _{5,0} (5,0%)		EN 12697-22+A1	23/AZM/AL/2018 ¹⁾
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS _{AIR}			WTS _{AIR 0,07} (0,07)		EN 12697-22+A1	23/AZM/AL/2018 ¹⁾
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min.	S _{min NR}			EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave			E _{6-NR}		EN 12697-24 metóda D	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek VUIS – CESTY s r. o. Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal (-a) v mene výrobcu:

Meno a funkcia :

V Bratislave 22.3.2018

V Bratislave 22.3.2018

Pittel

Pečiatka
Podpis
Ján Melúch
Konateľ

Skúška typu asfaltovej zmesi č.: 11/2018

Vypracovanej v zmysle STN EN 13108-20 2007/AC:2010 Asfaltové
zmesi. Požiadavky na materiál. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava



Výrobňa: Pittel+Brausewetter, s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Označenie v zmysle normy:

SMA 11 PMB 45/80-75

Technické špecifikácie:

**EN 13108-5:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiál. Časť 5: Asfaltový koberec mastixový**

Skúška typu	
Vypracoval	VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8 811-04 Bratislava
Evid. číslo ST lab.	č.: 11/2018
Dátum	21.03.2018, Výtlačok č. 2
Podpis zástupcu laboratória a pečiatka	
Schválenie skúšky typu výrobcom	
Evid. číslo ST u výrobcu	ABT021
Obchodný názov výrobku u výrobcu	SMA 11 PMB 45/80-75; 11/2018 Pittel + Brausewetter s.r.o.
Dátum	22.03.2018
Podpis zástupcu výrobcu a pečiatka	

Táto ST obsahuje celkom 6 strán a prílohy. Rozmnožovať a
s výhradným súhlasom jej vlastníka.

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1480-CPR-0039

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky

ASFALTOVÉ ZMESI

používané na stavbu vrstiev vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom

Pittel +Brausewetter s.r.o.
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

vo výrobní

Pittel +Brausewetter s.r.o., Obal'ovacia súprava
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v norme


EN 13108-21:2006/AC:2008

podľa systému 2+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 05.06.2014 a ostáva v platnosti, pokiaľ sa nezmenia metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v harmonizovanej norme použité na posudzovanie parametrov deklarovaných vlastností, významne sa nezmení výrobok a podmienky výroby vo výrobní.

Bratislava, 5. júna 2014


Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
vedúci notifikovanej osoby

046418


Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia)
listiny pozostávajúci z -1- strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z -1- strán
V Bratislave dňa 22. AUG. 2018



Bc. Monika Kekišová
zamestnanec
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

VUIS – CESTY, spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava**Notifikovaná osoba 1480****Príloha 1-5 certifikátu zhody systému riadenia výroby č. 1480 – CPR – 0039**
prvýkrát vydaná 05. júna 2014**Výrobca:** Pittel + Brausewetter s. r. o.
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika**Výrobňa:** Pittel + Brausewetter s. r. o., Obaľovacia súprava
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika**Zoznam výrobkov**

Poradové číslo	Obchodný názov výrobku	Norma -technická špecifikácia (nedatovaný odkaz)
1	AC 8 obrusná 50/70; 18/013	EN 13108-1
2	AC 11 obrusná 50/70; 19/013	EN 13108-1
3	AC 11 obrusná PMB 45/80 – 75; 20/013	EN 13108-1
4	SMA 11 PMB 45/80 – 75; 21/013	EN 13108-5
5	AC 16 ložná PMB 45/80 – 75; 22/013	EN 13108-1
6	AC 22 ložná 50/70; 23/013	EN 13108-1
7	AC 22 podkladová 50/70; 24/013	EN 13108-1
8	AC 22 podkladová PMB 45/80 - 75; I, 07/2014	EN 13108-1
9	AC 22 ložná PMB 45/80 - 75; I, 08/2014	EN 13108-1
10	AC 22 ložná PMB 45/80 - 75; I, 10/2014	EN 13108-1
11	AC 11 obrusná PMB 45/80 – 75; 01/2015	EN 13108-1
12	AC 4 obrusná 50/70; 52/2017	EN 13108-1
13	AC 16 ložná PMB 45/80 - 75; 47/2017	EN 13108-1
14	AC 8 obrusná 50/70; 03/2018	EN 13108-1
15	AC 16 ložná 50/70; 02/2018	EN 13108-1
16	AC 11 obrusná 50/70; 01/2018	EN 13108-1
17	AC 22 podkladová 50/70; 04/2018	EN 13108-1
18	SMA 11 PMB 45/80 – 75; 11/2018	EN 13108-5




V Bratislave, dňa 16. mája 2018

Ing. Vladimír Říkovský, CSc.
vedúci notifikovanej osoby

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia;
listiny pozostávajúci z -1- strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z -1- strán.
V Bratislave dňa 22. 8. 2018




Katarína Gogová
zamestnanec
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhákom, PhD.



Vyhlásenie o parametroch č.ZA26



1 Obchodný názov výrobku

Asfaltový betón, AC 22 L PMB 45/80-75;I;ZA26

- 2 Asfaltový betón sa používa na stavbu ložnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek, I. až III. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114, ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, v budovách, na mostných vozovkách a na letiskách.
- 3 Výrobca:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Výrobňa:

STRABAG s.r.o., obal'ovacia súprava Podunajské Biskupice

ul. Svornosti 69, 821 06 Podunajské Biskupice, Slovenská republika

- 4 Výrobca nemá zástupcu na trhu
- 5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku : **Systém 2+**
- 6 a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008**
b) Certifikát zhody systému riadenia výroby **1480-CPR-0019** vydala notifikovaná osoba:
NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
- 7 Deklarované parametre v zmysle normy **EN 13108-1:2006/AC:2008** a **EN 13108-21:2006/AC:2008**
Skúška typu číslo **ZA26:2018** spracovaná podľa **EN 13108-20:2006/AC:2008**

Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sítu (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrntosť	Horné sito D	22	98	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2+A1 EN 933-1	SPB/2018/3152 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	11,2	65			
	2 mm	2	25			
	Charakteristické drobné sito	0,5	12			
	63 mikrónov	0,063	6,2			
Obsah asfaltu		B	4,2	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-1	SPB/2018/3152 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	4,2		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 7,0} (7,0 %)			EN 12697-8	SPB/2018/3152 ¹⁾
	Min.	V _{min 3,5} (3,5 %)				
Percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom	Max.	VFB _{max NR} (NR)			EN 12697-8	SPB/2018/3152 ¹⁾
	Min.	VFB _{min NR} (NR)				
Percento medzier v zmesi kamenive	Min.	VMA _{min NR}			EN 12697-8	-
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni	Max.	190°C			EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi	Min.	150°C			EN 12697-12	SPB/2018/3152 ¹⁾
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITS _R			ITS _{R70} (70%)		EN 12697-22: A1	SPB/2018/3152d ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej kofaje PRD _{AIR}			PRD _{AIR 3,0} (3,0%)		EN 12697-22+A1	SPB/2018/3152d ¹⁾
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej kofaje WTS _{AIR}			WTS _{AIR 0,07} (0,07)		EN 12697-26 metóda B	-
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min.	S _{min NR}			EN 12697-24 metóda D	-
Odolnosť proti únave			E _{6-NR}		EN 12697-16	-
Odolnosť proti obrusovaniu pneumatikami s hrotmi			NPD			

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium Podunajské Biskupice, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o., ul. Svornosti 69, 821 07 Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.


Podpisal v mene výrobcu:

Meno: Ing. Milan Šajban

Funkcia: vedúci skupiny Západ

V Podunajských Biskupiciach, dňa 13.9.2018

Podpis :



Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úpätí (čiasťodný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
dosledky:

Vo Zvolene, dňa 29.11.2018

.....OVÁ
notárom
JUDr. Janou HRIČOVSKOU



TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko

skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice

Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice

tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Skúška typu asfaltovej zmesi

č.: SPB/2018/3151

vypracovaná v zmysle

STN EN 13108-20 - Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: **STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA**

Výrobňa: **OS Podunajské Biskupice, ul.Svornosti 69,821 06 Podunajské Biskupice**

Označenie v zmysle normy:

AC 22 ložn. PMB 45/80-75

Technické špecifikácie:

STN EN 13108-1:2016 - Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón

Vypracovanie skúšky typu

Vypracoval

TPA s.r.o.

skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice

ILKOVÁ Katarína

SPB/2018/3151

Evidenčné číslo PST

Dátum

13.09.2018

Podpis zástupcu

Ing. DANCOS Norbert

laboratória

vedúci laboratória a skupiny



TPA Spoločnosť
pre zabezpečenie kvality
a inovácie s.r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 825 18 BRATISLAVA
IČO: 124
pečiatka

Schválenie počiatočnej skúšky typu výrobcom (objednávateľom)

Evidenčné číslo PST

u výrobcu

8A26

Obchodný názov

AC 22 L PMB 45/80-75;I;ZA26

výrobku u výrobcu

Dátum

Podpis zástupcu výrobcu



STRABAG s.r.o. ①
Oblasť FKV AMA SK, Dir. TI
Skupina ZÁPAD
Ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava
IČO: 17317282, DIČ: 2020316298

pečiatka

Táto PST obsahuje celkom 5 strán a 32 príloh. Rozmnožovať a používať ju možno len ako celok a to s výhradným súhlasom jej vlastníka.

1 Obchodný názov výrobku

Asfaltový betón, AC 11 O PMB 45/80-75; I;ZA4

2 Asfaltový betón sa používa na stavbu obrusnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek, I. až III. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114, ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, v budovách, na mostných vozovkách a na letiskách.

3 Výrobca:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Výrobňa:

STRABAG s.r.o., obaľovacia súprava Podunajské Biskupice

ul. Svornosti 69, 821 06 Podunajské Biskupice, Slovenská republika

4 Výrobca nemá zástupcu na trhu

5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku : **Systém 2+**6 a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008**b) Certifikát zhody systému riadenia výroby **1480-CPR-0010** vydala notifikovaná osoba:

NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7 Deklarované parametre v zmysle normy **EN 13108-1:2006/AC:2008** a **EN 13108-21:2006/AC:2008**Skúška typu ZA4:2018 spracovaná podľa **EN 13108-20:2006/AC:2008**

Deklarované parametre

Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sita (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrornosť	Horné sito D	11,2	97	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2+A1 EN 933-1	SPB/2018/155 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	53			
	2 mm	2	33			
	Charakteristické drobné sito	0,5	16			
	63 mikrónov	0,063	6,5			
Obsah asfaltu		B	5,4		EN 12697-1	SPB/2018/155 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	5,4		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 4,5} (4,5 %)	EN 12697-8		SPB/2018/155 ¹⁾	
	Min.	V _{min 2,5} (2,5 %)	EN 12697-8		SPB/2018/155 ¹⁾	
Percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom	Max.	VFB _{max NR}	EN 12697-8		SPB/2018/155 ¹⁾	
	Min.	VFB _{min NR}	EN 12697-8		-	
Percento medzier v zmesi kamenive		Min.	VMA _{min NR}		EN 13108-1	-
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni		Max.	190°C		EN 12697-12	SPB/2018/155 ¹⁾
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	150°C		EN 12697-22: A1	SPB/2018/155d ¹⁾
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSr			ITSr ₈₀ (80%)		EN 12697-22+A1	SPB/2018/155d ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD _{AIR}			PRD _{5,0} (5,0%)		EN 12697-26 metóda B	-
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS _{AIR}			WTS _{AIR 0,07} (0,1)		EN 12697-26 metóda B	-
Tuhosť	Max.	S _{max NR}	EN 12697-24 metóda D		-	
	Min.	S _{min NR}	EN 12697-16		-	
Odolnosť proti únave			C _{6-NR}			
Odolnosť proti obrusovaniu pneumatikami s hrotmi			NPD			

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium Podunajské Biskupice, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o., ul. Svornosti 69, 821 07 Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal v mene výrobcu:

Meno: Ing. Milan Šajban

Funkcia: vedúci skupiny Západ

V Podunajských Biskupiciach, dňa 15.3.2018

Podpis : ..

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úprav (častočny). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
dodatky:

Vo Zvolene, dňa 29 - 11 - 2018

Andrea GROHOVÁ
..... notárom
..... COVSKOU



TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Skúška typu asfaltovej zmesi

č.: SPB/2018/154

vypracovaná v zmysle

STN EN 13108-20 - Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20: Počiatková skúška typu

Výrobca: **STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA**

Výrobňa: **OS Podunajské Biskupice, ul. Svornosti 69, 821 06 Podunajské Biskupice**

Označenie v zmysle normy:

AC 11 obrus PMB 45/80-75

Technické špecifikácie:

STN EN 13108-1:2016 - Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón

Vypracovanie počiatkovej skúšky typu

Vypracoval	TPA s.r.o. skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice NITKOVÁ Elena	 TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 825 18 BRATISLAVA 124 pečiatka
Evidenčné číslo PST	SPB/2018/154	
Dátum	15.03.2018	
Podpis zástupcu laboratória	Ing. DANCOS Norbert vedúci laboratória a skupiny 	

Schválenie počiatkovej skúšky typu výrobcom (objednávateľom)

Evidenčné číslo PST u výrobcu	ZA4	 STRABAG s.r.o. ① Oblasť FK/AMA SK, Div. TI Skupina ZÁPAD Ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava IČO: 17317282, DIČ: 2020316235 pečiatka
Obchodný názov výrobku u výrobcu	AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZA4	
Dátum	15.3.18	
Podpis zástupcu výrobcu		

Táto PST obsahuje celkom 5 strán a 28 príloh. Rozmnožovať a používať ju možno len ako celok a to s výhradným súhlasom jej vlastníka.

STRABAG**Vyhlásenie o parametroch č.ZA1**

1 Obchodný názov výrobku

Asfaltový betón, AC 8 O 50/70; II;ZA1

2 Asfaltový betón sa používa na stavbu obrusnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek, IV. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114, ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, v budovách, na mosných vozovkách a na letiskách.

3 Výrobca:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Výrobňa:

STRABAG s.r.o., obal'ovacia súprava Podunajské Biskupice

Ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava, Slovenská republika

4 Výrobca nemá zástupcu na trhu

5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku : **Systém 2+**6 a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008**b) Certifikát zhody systému riadenia výroby **1480-CPR-0019** vydala notifikovaná osoba:

NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7 Deklarované parametre v zmysle normy **EN 13108-1:2006/AC:2008** a **EN 13108-21:2006/AC:2008**Skúška typu číslo ZA1:2016 spracovaná podľa **EN 13108-20:2006/AC:2008**

Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sítu (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrntosť	Horné sito D	8	98	EN 13108-1:2006, EN 13108- 1:2006/AC:2008	EN 12697-2+A1 EN 933-1	SPB/2016/1038 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	65			
	2 mm	2	40			
	Charakteristické drobné sito	1	26			
	63 mikrónov	0,063	6,8			
Obsah asfaltu		B	5,6		EN 12697-1	SPB/2016/1038 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	5,6		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť		Max.	V _{max 4,5} (4,5 %)		EN 12697-8	SPB/2016/1038 ¹⁾
		Min.	V _{min 2,5} (2,5 %)			
Percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom		Max.	VFB _{max 83} (83%)		EN 12697-8	SPB/2016/1038 ¹⁾
		Min.	VFB _{min 72} (72%)			
Percento medzier v zmesi kamenive		Min.	VMA _{min NR}		EN 12697-8	-
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni		Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	140°C			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSR			ITSR ₇₀ (70%)		EN 12697-12	SPB/2016/1038 ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD _{AIR}			PRDN _{NR} (NR)		EN 12697-22: A1	-
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS _{AIR}			WTS _{AIR NR} (NR)		EN 12697-22+A1	-
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min	S _{min NR}			EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave			E _{G-NR}		EN 12697-24 metóda D	-
Odolnosť proti obrusovaniu pneumatikami s hrotmi			NPD		EN 12697-16	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium Podunajské Biskupice, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o., ul. Svornosti 69, 821 07 Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpis v mene výrobcu:

Meno: Ing. Milan Šajban

Funkcia: vedúci skupiny Západ

V Podunajských Biskupiciach, dňa 15.3.2018

Podpis : 

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úprav (číslovaný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplaky:

Vo Zvolene, dňa 29-11-2018



HOVÁ
zamestnaný notárom
JUDr. Janou HRICOVSKOU

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Počiatočná skúška typu asfaltovej zmesi

č.: SPB/2016/1041

vypracovaná v zmysle
 STN EN 13108-20 - Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: **STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA**

Výrobňa: **OS Podunajské Biskupice, Ul. Svornosti 69, 821 06 Podunajské Biskupice**

Obchodný názov výrobku:

AC 8 O 50/70;II;ZA1

Technické špecifikácie:

STN EN 13108-1:2007 - Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón

Vypracovanie počiatočnej skúšky typu

Vypracoval	TPA s.r.o. skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice ILKOVÁ Katarína	 ŠTÁTNY ÚSTAV pre kvalitu Bratislava pečiatka
Evidenčné číslo PST	SPB/2016/1041	
Dátum	11. apríl 2016	
Podpis zástupcu laboratória	Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny	

Schválenie počiatočnej skúšky typu výrobcom (objednávateľom)

Evidenčné číslo PST u výrobcu		 STRABAG s.r.o. Oblasť FK/AMA SK, Div. TI Skupina ZÁPAD Ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava IČO: 17317282, DIČ: 2020316290 pečiatka
Dátum	12.4.16	
Podpis zástupcu výrobcu		

Táto PST obsahuje celkom 5 strán a 21 príloh. Rozmnožovať a používať ju možno len ako celok a to s výhradným súhlasom jej vlastníka.

STRABAG**Vyhlásenie o parametroch č.ZA23**

1 Obchodný názov výrobku

Asfaltový betón, AC 16 L PMB 45/80-75;I;ZA23

- 2 Asfaltový betón sa používa na stavbu ložnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek, I. až III. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114, ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, v budovách, na mostných vozovkách a na letiskách.
- 3 Výrobca:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Výrobňa:

STRABAG s.r.o., obal'ovacia súprava Podunajské Biskupice

ul. Svornosti 69, 821 06 Podunajské Biskupice, Slovenská republika

- 4 Výrobca nemá zástupcu na trhu
- 5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku : **Systém 2+**
- 6 a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008**
b) Certifikát zhody systému riadenia výroby **1480-CPR-0019** vydala notifikovaná osoba:
NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
- 7 Deklarované parametre v zmysle normy **EN 13108-1:2006/AC:2008** a **EN 13108-21:2006/AC:2008**
Skúška typu číslo **ZA23:2018** spracovaná podľa **EN 13108-20:2006/AC:2008**

Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sítu (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrntosť	Horné síto D	16	97	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2+A1 EN 933-1	SPB/2018/3150 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé síto	8	57			
	2 mm	2	26			
	Charakteristické drobné síto	0,5	12			
	63 mikrónov	0,063	6,0			
Obsah asfaltu		B	4,4		EN 12697-1	SPB/2018/3150 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	4,4		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota	EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť		Max.	V _{max 6,0} (6,0 %)		EN 12697-8	SPB/2018/3150 ¹⁾
		Min.	V _{min 3,5} (3,5 %)			
Percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom		Max.	VFB _{max NR} (NR)		EN 12697-8	SPB/2018/3150 ¹⁾
		Min.	VFB _{min NR} (NR)			
Percento medzier v zmesi kamenive		Min.	VMA _{min NR}		EN 12697-8	-
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni		Max.	190°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	150°C			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSR			ITSR ₇₀ (70%)		EN 12697-12	SPB/2018/3150 ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej kofaje PRD _{AIR}			PRD _{AIR 3,0} (3,0%)		EN 12697-22: A1	SPB/2018/3150d ¹⁾
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej kofaje WTS _{AIR}			WTS _{AIR 0,07} (0,07)		EN 12697-22+A1	SPB/2018/3150d ¹⁾
Tuhosť		Max.	S _{max NR}		EN 12697-26 metóda B	-
		Min.	S _{min NR}		EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave			E _{G-NR}		EN 12697-24 metóda D	-
Odolnosť proti obrusovaniu pneumatikami s hrotmi			NPD		EN 12697-16	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium Podunajské Biskupice, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o., ul. Svornosti 69, 821 07 Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal v mene výrobcu:

Meno: Ing. Milan Šajban

Funkcia: vedúci skupiny Západ

V Podunajských Biskupiciach, dňa 12.9.2018

Podpis:

Ido e odpis úpny (člastoňy). Na listine belí vykonané tieto zmeny,
doplňky: 2

Vo Zvolene, dňa 29-11-2018

Andrea GROHOVÁ
[redacted] ný notárom
[redacted] COVSKOU



TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko

skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice

Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice

tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Skúška typu asfaltovej zmesi

č.: SPB/2018/3149

vypracovaná v zmysle

STN EN 13108-20 - Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20: Počiatočná skúška typu

Výrobca: **STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA**

Výrobňa: **OS Podunajské Biskupice, ul.Svornosti 69,821 06 Podunajské Biskupice**

Označenie v zmysle normy:

AC 16 ložn. PMB 45/80-75

Technické špecifikácie:

STN EN 13108-1:2016 - Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón

Vypracovanie skúšky typu

Vypracoval

TPA s.r.o.

skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice

ILKOVÁ Katarína

SPB/2018/3149

Evidenčné číslo PST

Dátum

12.09.2018

Podpis zástupcu

laboratória

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny



TPA Spoločnosť
pre zabezpečenie kvality
a inovácie s.r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 825 18 BRATISLAVA

L24-
pečiatka

Schválenie počiatočnej skúšky typu výrobcom (objednávateľom)

Evidenčné číslo PST

u výrobcu

ZA23

Obchodný názov

výrobku u výrobcu

AC 16 L PMB 45/80-75;l;ZA23

Dátum

Podpis zástupcu výrobcu

12.9.18

STRABAG

STRABAG s.r.o. ①
Oblasť FKJ AMA SK, Dir. TI
Skupina ZÁPAD
Ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava
IČO: 17317282, DIČ: 2020316298
pečiatka

Táto PST obsahuje celkom 5 strán a 27 príloh. Rozmnožovať a používať ju možno len ako celok a to s výhradným súhlasom jej vlastníka.

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1480-CPR-0019

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky

ASFALTOVÉ ZMESI

používané na stavbu vrstiev vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

vo výrobe

Obal'ovacia súprava Podunajské Biskupice

ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava 211, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohách ZA noriem

EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008


EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006, EN 13108-7:2006/AC:2008

podľa systému 2 + sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 10.06.2008 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobe významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.



Bratislava, 15. augusta 2018

Ing. Róbert Kovács
vedúci notifikovanej osoby

088557

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (částečný). Na listina boli vykonané tieto zmeny:
dodatky:

V Zvolene, dňa

29 - 11 - 2018

..... GROHOVÁ
.....
JUDr. Jana Hričovská



VUIS - CESTY, s.r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Notifikovaná osoba 1480

**Príloha č. 1 zmena 0 certifikátu systému riadenia výroby č. 1480 - CPR - 0019
prvýkrát vydaná 15. augusta 2018**

Výrobca **STRABAG s. r. o.**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Výrobňa **Obal'ovacia súprava Podunajské Biskupice**
820 11 Bratislava 211, Slovenská republika

Zoznam výrobkov

Poradové číslo	Obchodný názov výrobku	Technická špecifikácia (nedatovaný odkaz)
1	AC 8 O 50/70;II;ZA1	EN 13108-1
2	AC 8 O 50/70;II;ZA101	EN 13108-1
3	AC 8 O 50/70;II;ZA1F	EN 13108-1
4	AC 11 O 50/70;II;ZA2	EN 13108-1
5	AC 11 O 50/70;II;ZA2B	EN 13108-1
6	AC 11 O 50/70;II;ZA102	EN 13108-1
7	AC 11 O 50/70;II;ZA102B	EN 13108-1
8	AC 11 O 50/70;I;ZA3	EN 13108-1
9	AC 11 O 50/70;I;ZA103	EN 13108-1
10	AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZA4	EN 13108-1
11	AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZA104	EN 13108-1
12	AC 11 O PMB 45/80-65;I;ZA4B	EN 13108-1
13	AC 11 O PMB 45/80-65;I;ZA104B	EN 13108-1
14	SMA 11 O PMB 45/80-75;ZA5	EN 13108-5
15	SMA 11 O PMB 45/80-65;ZA5B	EN 13108-5
16	SMA 11 O PMB 45/80-75;ZA5C	EN 13108-5
17	AC 16 O 50/70;II;ZA6	EN 13108-1
18	AC 16 O 50/70;II;ZA106	EN 13108-1
19	AC 16 O 50/70;I;ZA7	EN 13108-1
20	AC 16 O 50/70;I;ZA107	EN 13108-1
21	AC 16 P 50/70;II;ZA11	EN 13108-1
22	AC 16 P 50/70;II;ZA111	EN 13108-1
23	AC 16 P 50/70;I;ZA12	EN 13108-1
24	AC 16 P 50/70;I;ZA112	EN 13108-1
25	AC 22 P 50/70;II;ZA13	EN 13108-1
26	AC 22 P 50/70;II;ZA113	EN 13108-1
27	AC 22 P 50/70;I;ZA14	EN 13108-1
28	AC 22 P 50/70;I;ZA114	EN 13108-1
29	AC 22 P 35/50;I;ZA15	EN 13108-1
30	AC 22 P 35/50;I;ZA115	EN 13108-1
31	AC 16 P 35/50;I;ZA16	EN 13108-1
32	AC 16 P 35/50;I;ZA116	EN 13108-1
33	AC 32 P 35/50;I;ZA17	EN 13108-1
34	AC 32 P 35/50;I;ZA117	EN 13108-1
35	AC 22 P PMB 25/55-65;I;ZA18	EN 13108-1
36	AC 22 P PMB 25/55-65;I;ZA118	EN 13108-1

Pokračovanie tabuľky:

37	AC 22 P PMB 45/80-65;l;ZA19	EN 13108-1
38	AC 22 P PMB 45/80-65;l;ZA119	EN 13108-1
39	AC 22 P PMB 10/40-65;VMT;ZA20	EN 13108-1
40	AC 16 L 50/70;II;ZA21	EN 13108-1
41	AC 16 L 50/70;II;ZA121	EN 13108-1
42	AC 16 L 50/70;l;ZA22	EN 13108-1
43	AC 16 L 50/70;l;ZA122	EN 13108-1
44	AC 16 L PMB 45/80-75;l;ZA23	EN 13108-1
45	AC 16 L PMB 45/80-75;l;ZA123	EN 13108-1
46	AC 22 L 50/70;II;ZA24	EN 13108-1
47	AC 22 L 50/70;II;ZA124	EN 13108-1
48	AC 22 L 50/70;l;ZA25	EN 13108-1
49	AC 22 L 50/70;l;ZA125	EN 13108-1
50	AC 22 L PMB 45/80-75;l;ZA26	EN 13108-1
51	AC 22 L PMB 45/80-75;l;ZA126	EN 13108-1
52	AC 16 L PMB 25/55-65;l;ZA27	EN 13108-1
53	AC 16 L PMB 25/55-65;l;ZA127	EN 13108-1
54	AC 22 L PMB 25/55-65;l;ZA28	EN 13108-1
55	AC 22 L PMB 25/55-65;l;ZA128	EN 13108-1
56	AC 22 L PMB 10/40-65;VMT;ZA29	EN 13108-1
57	AC 8 O 50/70;ZA51	EN 13108-1
58	AC 8 O 50/70;ZA151	EN 13108-1
59	AC 11 O 50/70;ZA52	EN 13108-1
60	AC 11 O 50/70;ZA152	EN 13108-1
61	AC 16 O 50/70;ZA53	EN 13108-1
62	AC 16 O 50/70;ZA153	EN 13108-1
63	AC 16 P 50/70;ZA54	EN 13108-1
64	AC 16 P 50/70;ZA154	EN 13108-1
65	AC 22 P 50/70;ZA55	EN 13108-1
66	AC 22 P 50/70;ZA155	EN 13108-1
67	AC 11 O PMB 45/80-75; ZA1B; MI	EN 13108-1
68	AC 11 O PMB 45/80-75; ZA2B; MK	EN 13108-1
69	SMA 11 O PMB 45/80-75;ZA3B; MK	EN 13108-5
70	AC 22 L PMB 25/55-65;l;ZA28-F1	EN 13108-1
71	PA 11 PMB 45/80-75; S-24	EN 13108-7



Bratislave, dňa 15. augusta 2018

Ing. Róbert Kovács
vedúci notifikovanej osoby 1480

Osvedčujem, že táto listina doslovné súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplaky:

Vo Zvolene, dňa 29-11-2018



..... HRIČOVÁ
..... notárom
JUDr. Janou HRIČOVSKOU



Certifikát zhody systému riadenia výroby

1480-CPR-0090

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky

ASFALTOVÉ ZMESI

používané na stavbu vrstiev vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom

MBM-GROUP, a. s.

Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

vo výrobe

Výrobňa asfaltových zmesí Veľké Úľany

Nové Osady časť 13, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohách ZA noriem

EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2008

podľa systému 2+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 4.5.2017 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobe významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.



Bratislava, 9. októbra 2018

Ing. Róbert Kovács
vedúci notifikovanej osoby

VUIS - CESTY, s.r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Notifikovaná osoba 1480

**Príloha č. 1 zmena 0 certifikátu systému riadenia výroby č. 1480 - CPR - 0090
prvýkrát vydaná 9. októbra 2018**

Výrobca: MBM-GROUP, a. s.
Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

Výrobňa: Výrobňa asfaltových zmesí Veľké Úľany
Nové Osady časť 13, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika

Zoznam výrobkov

Poradové číslo	Obchodný názov výrobku	Technická špecifikácia (nedatovaný odkaz)
1	AC 8 O 50/70; II; 32/16; VU	EN 13108-1
2	AC 16 L 50/70; II; 31/16; VU	EN 13108-1
3	AC 11 O PMB 45/80-75; I; 03/17; VU	EN 13108-1
4	AC 16 L PMB 45/80-75; I; 04/17; VU	EN 13108-1
5	AC 8 O 70/100; 35/16; VU	EN 13108-1
6	AC 11 O 50/70; II; 31/17; VU	EN 13108-1
7	SMA 11 PMB 45/80-75; 32/17; VU	EN 13108-5
8	AC 22 P 50/70; II; 23/17; VU	EN 13108-1
9	AC 22 P PMB 45/80-75; I; 25/17; VU	EN 13108-1
10	AC 22 P 35/50; I; 24/17; VU	EN 13108-1
11	AC 8 O 50/70; II; 35/18; VU; červený	EN 13108-1



V Bratislave, dňa 9. októbra 2018

Ing. Róbert Kovács
vedúci notifikovanej osoby 1480

